



钛合金中空棒材 Part II

几何图示:


公差:	+/-5% ID
同轴度:	$e < 1.6 \% OD$
椭圆度: (内径)	$< 7\% ID$ (IDmax.-IDmin.)
最大偏差度 (内径):	$< 0.05\text{mm} (50\mu\text{m})$



粗糙度测试 : (MITUTOYO)

长度	纵向轮廓算平均偏差	纵向微观不平度十点高度
5x0.8 mm	8.0	1.13
5x0.8 mm	11.65	1.71
5x0.8 mm	11.17	1.30


成品内孔截面图:




图像捕捉 (NOESIS)



粗糙度 (MITUTOYO)



镜像动态图 (CESYCO)



15倍放大显微镜图像

STANDARD TITANIUM ALLOY CANNULATED BARS

非合同性质文件

MAY 2012

rev. : CN

FIC 120

FORECREU Biometal

For écreu SAS. - 地址: Chemin de Saint Amand, F-03600 Malicorne, France - 电话 : +33 (0)4 70 64 43 37 - 传真 : +33 (0)4 70 09 08 70
常州福雷孔新材料科技有限公司 - 地址: 常州武进高新区西湖路8号5C103室 - 邮编: 213164 - 电话: 0519 86225260 - 传真: 0519 86225261
Email : china@forecreu.com - Internet Site : www.forecreu.com.cn

版本 - 10.2013

非合同性质文件